

Top Air



Alleen bij gecombineerd/
meerlaags gebruik



24
EN 13859-1 : 2010
EN 13859-2 : 2010



AFMETINGEN

Oppervlak : **18 m²**
Breedte : **1,6 m***
Lengte : **11,25 m**
Massa per oppervlakte-eenheid : **530 g /m² (+/- 5%)**
Dikte : **55 mm (+/- 5 mm)**

*waarvan 0,1 m overlopende kleeftand

THERMISCHE RESISTENTIE

EN ISO 22097:2023

R MET 2 LUCHTRUITES

R = 2,85 m².K/W

INTRINSIEKE R

R = 2,05 m².K/W

Emissievermogen van externe folies 0,08 / 0,94

OPGEGEVEN KENMERKEN

FLEXIBEL ONDERDAKMEMBRAAN VOOR KLEINE, DISCONTINUE DAKELEMENTEN
FLEXIBEL MEMBRAAN VOOR MUREN EN BUITENSCHOTTEN

Belangrijkste kenmerken

Waterdichtheid voor en na veroudering	W1	
Eigenschappen van waterdamptransmissie	Sd < 0,6 m	EN 13859-1 : 2010
Brandreactie	NPD	EN 13859-2 : 2010
Gevaarlijke stoffen	Geen	

Trekeigenschappen

Maximale trekkracht in de lengterichting	> 200 N / 50 mm	
Maximale trekkracht in dwarsrichting	> 100 N / 50 mm	
Verlenging in de lengterichting	< 5%	EN 13859-1 : 2010
Verlenging in dwarsrichting	< 5%	

Scheurweerstand door spijkers

Langsrichting	> 120 N	
Dwarsrichting	> 120 N	EN 13859-1 : 2010

Flexibiliteit

Bij lage temperatuur (buigzaamheid)	-30°C	EN 13859-1 : 2010
-------------------------------------	-------	-------------------

De volledige prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar op www.actis-isolation.com

VERPAKKING – Rol van 18 m² (11,25 x 1,6 m)

Referentie	Verkoopenheid	Rollen/pallet	Aantal m ² /pallet	Nettogewicht	EAN
80246	Pallet	40	720	374 kg	357043210683